

Rubber Seal supera os requerimentos da normativa europeia para este tipo de produtos.

<b>Características:</b>	Revestimento líquido elástico a base de poliuretano monocomponente com alta resistência aos raios UV e temperaturas extremas. De fácil aplicação ideal para proteger e impermeabilizar diversas superfícies regulares ou irregulares, de forma homogénea e flexível cuja transparência permite a protecção do suporte sem alterar a sua aparência original.																																							
<b>Vantagens:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• - Totalmente transparente.</li> <li>• - De fácil aplicação, mesmo em tempo frio ou húmido, não precisando de diluição.</li> <li>• - Elevado teor de elasticidade.</li> <li>• - Alta resistência aos raios U.V. e temperaturas extremas ( - 40 °C a + 80 °C).</li> <li>• - Aderência ideal sobre todo tipo de superfícies.</li> <li>• - Alta resistência aos químicos, abrasão e tensão.</li> <li>• - Impermeabilidade elevada mesmo em presença contínua de água.</li> <li>• - Permite à difusão do vapor.</li> </ul>																																							
<b>Utilização e Suportes:</b>	- Para impermeabilizar betão, reboco, mosaico, fibrocimento, cerâmica, madeira, aço galvanizado, pedra, nas mais diversas situações como: coberturas, terraços e varandas, zonas de tráfego médio ou intenso, depósitos de água, piscinas e fontes públicas, pedras ornamentais, etc.																																							
<b>Modo de aplicação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Com rolo, trincha ou pistola airless.</li> <li>- O uso de primário, garante um ainda melhor resultado na aplicação do produto.</li> <li>- Em contacto com pluviosidade antes da secagem, podem surgir irregularidades na superfície, sem degradar a qualidade da membrana, podendo ser aplicada outra demão para regularizar caso se pretenda um acabamento uniforme.</li> <li>- Aconselha-se após a sua aplicação, e antes da sua polimerização, a passagem de rolo de picos para remover o ar.</li> </ul>																																							
<b>Condições de aplicação ao suporte (Estándar):</b>	<p>Dureza : R28=15MPA      Humididade : W&lt;10 %      Temperatura : De 5 °C a 35 °C      Humididade relativa : &lt;85 %</p> <p>- Caso seja requerida a aplicação de primário ou outros complementos, é importante verificar que sejam totalmente transparentes, resistentes aos U.V. e não sofram alterações de tonalidade quando expostos aos U.V.</p>																																							
<b>Consumo:</b>	0,2 a 1 Kg / m2.																																							
<b>Apresentação:</b>	Embalagens de 4 e 20 kg.																																							
<b>Cores:</b>	Transparente, pode atribuir-se-lhe cor mediante uso de pastas pigmentárias, consultar																																							
<b>Estabilidade da embalagem:</b>	12 meses em temperaturas de 5 °C a 25 °C em local seco. Uma vez aberta a embalagem, utilizar de imediato.																																							
<b>Limpeza:</b>	Para limpeza das ferramentas após uso, utilizar xileno ou gasolina súper.																																							
<b>Precauções :</b>	Ver embalagem.																																							
<p><b>joão pomedeiros</b> MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ISOLAMENTOS</p> <p>geral@rubberseal.pt Telém. 919 243 835 / Tel./ Fax 296 654 030 <a href="http://www.facebook.com/rubberseal">http://www.facebook.com/rubberseal</a> <a href="http://www.rubberseal.pt">www.rubberseal.pt</a></p>																																								
<p><b>Resistência Química :</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Hipoclorito de Sódio : 5 %</td> <td>10 dias</td> <td>Não afecta</td> </tr> <tr> <td>Hidroxido de Potássio : 8 %</td> <td>10 dias a 50 °C</td> <td>Não afecta</td> </tr> <tr> <td>Absorção de água</td> <td>&lt; 1,4 %</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Dados Técnicos (Produto líquido):</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Conteúdo Sólidos</td> <td>70 %</td> </tr> <tr> <td>Viscosidade</td> <td>1000 Cps</td> </tr> <tr> <td>Peso específico</td> <td>1 gr / cm3</td> </tr> <tr> <td>Flash Point</td> <td>42 °C</td> </tr> <tr> <td>Repintura</td> <td>6 - 24 horas</td> </tr> <tr> <td>Secagem ao tacto a 25 °C e 55 % RH</td> <td>6 horas</td> </tr> </table> <p><b>Dados Técnicos do produto aplicado:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Temperatura de serviço</td> <td>-40 a 80 °C</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de shock</td> <td>200 °C</td> </tr> <tr> <td>Dureza</td> <td>40 Shore D</td> </tr> <tr> <td>Resistência à tracção a 23 °C</td> <td>350 (35) kg / cm2</td> </tr> <tr> <td>Percentagem de elasticidade a 23 °C</td> <td>&gt; 350 %</td> </tr> <tr> <td>Resistência à transmissão de vapor de água</td> <td>0,8 Gr / m2. hr</td> </tr> <tr> <td>Aderência ao betão</td> <td>&gt; 20 Kg / cm2</td> </tr> <tr> <td>Resistência à intempérie</td> <td>2000 horas</td> </tr> <tr> <td>Estanquecidae</td> <td>Estanque</td> </tr> </table>		Hipoclorito de Sódio : 5 %	10 dias	Não afecta	Hidroxido de Potássio : 8 %	10 dias a 50 °C	Não afecta	Absorção de água	< 1,4 %		Conteúdo Sólidos	70 %	Viscosidade	1000 Cps	Peso específico	1 gr / cm3	Flash Point	42 °C	Repintura	6 - 24 horas	Secagem ao tacto a 25 °C e 55 % RH	6 horas	Temperatura de serviço	-40 a 80 °C	Temperatura de shock	200 °C	Dureza	40 Shore D	Resistência à tracção a 23 °C	350 (35) kg / cm2	Percentagem de elasticidade a 23 °C	> 350 %	Resistência à transmissão de vapor de água	0,8 Gr / m2. hr	Aderência ao betão	> 20 Kg / cm2	Resistência à intempérie	2000 horas	Estanquecidae	Estanque
Hipoclorito de Sódio : 5 %	10 dias	Não afecta																																						
Hidroxido de Potássio : 8 %	10 dias a 50 °C	Não afecta																																						
Absorção de água	< 1,4 %																																							
Conteúdo Sólidos	70 %																																							
Viscosidade	1000 Cps																																							
Peso específico	1 gr / cm3																																							
Flash Point	42 °C																																							
Repintura	6 - 24 horas																																							
Secagem ao tacto a 25 °C e 55 % RH	6 horas																																							
Temperatura de serviço	-40 a 80 °C																																							
Temperatura de shock	200 °C																																							
Dureza	40 Shore D																																							
Resistência à tracção a 23 °C	350 (35) kg / cm2																																							
Percentagem de elasticidade a 23 °C	> 350 %																																							
Resistência à transmissão de vapor de água	0,8 Gr / m2. hr																																							
Aderência ao betão	> 20 Kg / cm2																																							
Resistência à intempérie	2000 horas																																							
Estanquecidae	Estanque																																							